



linea finiture in pasta

CALCECO M

Rivestimento ad aspetto rustico rasato al grassello di calce modificato

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO

Rivestimento murale a base di grassello di calce, terre coloranti, farine e graniglie di marmo, additivi vegetali e promotori di adesione. Reagendo con i sali di calcio dell'intonaco sviluppa caratteristiche chimico-fisiche affini a quelle dei materiali da costruzione. CALCECO M presenta un'adesione ottimale su supporti minerali a base di calce. La traspirabilità del CALCECO M è molto buona in quanto la struttura microcristallina originata dalla precipitazione del carbonato di calcio non modifica la porosità dell'intonaco, rendendolo idoneo all'applicazione su murature risanate da umidità di risalita capillare. Grazie all'elevata alcalinità derivante dalla natura inorganica del rivestimento, CALCECO M è particolarmente resistente a muffe e funghi. A tali peculiari caratteristiche, si uniscono effetti cromatici molto simili alle antiche coloriture rendendo il prodotto idoneo all'utilizzo nei restauri dei centri storici.

NORME DI IMPIEGO - PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Gli intonaci civili di malta di calce, se non sono freschi, devono essere bagnati a saturazione il giorno precedente l'applicazione del CALCECO M. In caso di presenza di muffe od alghe, trattare preventivamente con soluzione IGIENIZZANTE. Non utilizzare assolutamente primers sia all'acqua che al solvente.

APPLICAZIONE

Il prodotto pronto all'uso è tixotropico: rimestarlo delicatamente. L'eventuale presenza di uno strato liquido superficiale non pregiudica la qualità del CALCECO M; in questo caso mettere da parte il liquido, rimestare e se necessario aggiungere la parte del liquido fino a lavorabilità. CALCECO M si stende a due mani intervallate da mezz'ora o un'ora secondo l'assorbimento del supporto, con frattone inox e si rifinisce con movimento circolare con frattazzo in spugna come un normale intonaco. Per ottenere l'effetto liscio, finire con CALCECO R a una o due mani. Non applicare CALCECO M su muri assolati o con temperatura che possa scendere sotto i 5°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione. Proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia battente. Lavare con acqua gli attrezzi impiegati subito dopo l'uso.

DATI TECNICI

Peso specifico :	1.70 kg/l ± 0.10
Valore del pH :	13.0
Estratto secco (% in peso) :	69 % ± 0.10
Coef. di resistenza al passaggio vapore d'acqua μ :	8

CONSUMI

Mediamente, per un lavoro eseguito a regola d'arte, il consumo medio è di 2,5 kg/m² corrispondente ad uno spessore di circa 2.5 mm.

CONFEZIONI, TINTE E AVVERTENZE

CALCECO M è fornito in bidoni da 20 kg. Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra +5°C e 30°C. Consumare preferibilmente entro 6 mesi dalla data di produzione. CALCECO M contiene grassello di calce: evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione persiste consultare un medico.

Si garantisce l'uniformità dei colori partita per partita. In caso di riordino per lo stesso cantiere si prega di fornire il numero di partita, di verificare il colore prima dell'esecuzione del lavoro e in ogni modo di riprendere l'applicazione da una parete diversa da quella già trattata.